



Fabrica : Poligono Portaprado, sn

32412 Carballada de Avia

Telf : 988 487314 Fax : 988 487303

E-mail : aresla@aresla.com

FICHA TÉCNICA VIDRIO (0.500 -1.200)

ANÁLISIS QUÍMICO TIPO

Óxido	Especificación (%)
Na₂O	12,50-14,50
Al₂O₃	1,00-2,00
SiO₂	71,00-74,00
K₂O	0,50-0,75
Fe₂O₃	<0,30
MgO	3,00-4,00
CaO	8,00-12,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE (mm)	Especificación (%)
≥ 1.20	6
≥ 1.00	26-32
≥ 0,700	34-38
≥0,500	24-28
≥ 0.450	2-4

Humedad: 0-1% C. uniformidad 1.4 Formas: CUBICADA
Dureza (escala Mohs) 6. Desgaste (angeles) ND Densidad 1.400 Kg/m3